

Übersicht Elastomereigenschaften

Eigenschaft →	Kurz- Bez.	West- land	Handels- namen (Bsp.)	Härte- bereich °ShoreA	Zug- festig- keit MPa	Deh- nung %	Elas- tizität	Ver- schleiß- festigkeit	Temp. dauernd °C	Beständ. kurzzeitig °C	Witter- beständ. keit	Ozon- beständ. keit	Oel- beständ. keit	Kraftstoff- beständ. keit	Lösungs- beständ. keit	Säuren- beständ. keit	Relativer Preis SBR = 1	Bemerkungen
Natur- Kautschuk	NR	A	SMR	30-90	28	600	sehr gut	sehr gut	-30/+70	-50/+120	gering	gering	sehr gering	keine	keine	gut	1,6	Allzweckkautschuk gute mech. Werte
Styrol- Butadien Kautschuk	SBR	B	Buna	35-90	25	400	gut	gut	-30/+80	-40/+120	gut	befried.	gering	gering	gering	gut	1	preiswerter synth. Kautschuk
Ethylen- Propylen- TerPolymer	EPDM	D	Buna AP Keltan	25-90	20	450	gut	gut	-40/+130	-40/+170	sehr gut	sehr gut	keine	keine	befried.	gut	1,8	gute Beständ. gegen Alterung, Ozon, Witterung
Nitril- Kautschuk	NBR	C	Perbunan Krynac	30-90	20	450	befried.	gut	-30/+90	-30/+110	gut	gering	sehr gut	gut	teilweise gut	befried.	1,8	sehr gute Beständ. gegen Fette und Öle
Hydrierter- Nitril- Kautschuk	H-NBR	C	Therban Zetpol	40-90	40	450	befried.	sehr gut	-30/+150	-40/+170	gut	sehr gut	sehr gut	gut	teilweise gut	befried.	18,3	wie NBR jedoch gute Ozonbeständ. und höhere Temp.beständ.
Chloropren- Kautschuk	CR	E	Neopren Baypren	35-90	20	450	gut	gut	-20/+120	-30/+160	sehr gut	sehr gut	gut	gering	teilweise gut	gut	3,3	sehr gute Beständ. gegen Ozon, Witterung gute Best. gegen Fette u.Öle
Butyl- Kautschuk	IIR CIIR BIIR	H	Polysar- Butyl Esso- Butyl	35-90	15	450	gering	befried.	-40/+130	-40/+160	sehr gut	sehr gut	keine	keine	befried.	sehr gut	2	sehr gute Beständ. GegenOzon gasundurchlässig
Chlor- sulfoniertes Polyethylen	CSM	M	Hypalon	45-90	15	400	gering	gut	-25/+120	-40/+160	sehr gut	sehr gut	gut	gering	gut	sehr gut	3	sehr gute Beständ. gegen Ozon, Witterung, Alterung, Chemikalien (oxyd.Säuren)
Acrylat- Kautschuk	ACM	-	Hycar Vamac	40-90	17	450	gering	befried.	-20/+160	-40/+200	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut	gut	8	Bessere Beständ. gegen Fette,Öle,Temp. als NBR
Epichlor- Hydrin- Kautschuk	CO ECO ETER	K	Herclor Hydrin	40-90	17	450	gering	befried.	-25/+135	-35/+150	gut	gut	sehr gut	gut	gering	befried.	4	bessere Beständ. gegen Fette,Öle,Temp. als NBR vornehmlich KFZ
Polynor- bonen- Kautschuk	PNR	L	Norsorex	10-50	20	500	gut	befried.	-60/+100	-70/+120	gut	gut	keine	keine	befried.	gut	4	sehr weiche Mischungen möglich bei sehr guten Festigkeiten
Ethylen- Vinylacetat Kautschuk	EVM	F	Levapren Evathane	35-80	15	400	gering	befried.	-50/+150	-60/+170	sehr gut	sehr gut	gering	gering	befried.	gering.	4	Kleber,Kabelisolierung
Polyurethan	PUR	S	Vulkollan	65-90	35	600	sehr gut	sehr gut	-25/+90	-40/+120	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut	befried.	gering	12	hochabriebfest hydrolyseanfällig
Silikon- Kautschuk	SI MVQ	O	Silopren Silastic	20-85	10	500	gut	befried.	-50/+180	-60/+220	sehr gut	sehr gut	befried.	gering	gut	befried.	3,9	hohe Temperaturbeständ.
Fluorsilikon- Kautschuk	FQM	I	Silastic	30-90	10	500	gut	befried.	-50/+200	-60/+250	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	37	gute Kälteflexibilität hoher Preis
Fluor- Kautschuk	FPM	I	Viton Fluorel	60-90	17	300	gering	gut	-20/+230	-30/+280	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	20	hohe Temperatur und Quell- beständ., teuer